



# FIVE BFPRINT00

# FIVE BFPRINT01

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FIVE BFPRINT00 (con finitura lucida) – FIVE BFPRINT01 (con finitura opaca), sono film in poliuretano bianco coprente, stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex, privo di PVC, plastificanti e metalli pesanti. FIVE BFPRINT01 EVO è adatto al trasferimento termico IN SOLI 4 SECONDI A 140°C su tessuti in cotone, poliestere ed acrilico.

Il supporto in poliestere adesivo garantisce perfetta stabilità durante le fasi di stampa. Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo.

Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Stampare il FIVE BFPRINT00/ 01 nel medesimo verso (non speculare)
- Lasciar asciugare la stampa per 8 ore
- Tagliare il FIVE BFPRINT00/ 01 con lama 45° laser
- Spellicolare il FIVE BFPRINT00/ 01 e rimuovere le parti in eccesso
- Posizionare il film BF MYLAR sulla stampa e rimuovere le bolle d'aria
- Staccare la stampa dal supporto
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 140°C
- Sistemare il tessuto sul piatto della pressa
- Posizionare la grafica frontale con il film di FIVE BFPRINT00/01 sul tessuto
- Pressare a 140°C per 4 secondi
- Rimuovere il film BF MYLAR a caldo

## DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

## SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Possibilità di taglio di particolari fino a 0,1 cm

## DATI TECNICI

Film:	PU/ poliuretano
Spessore:	80 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

## APPLICAZIONE

Temperatura:	140°C - 285° F
Tempo:	4"
Pressione:	media / 3,5 bar – 50 PSI

## RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

## RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

## INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex raccomanda vivamente di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: FIVE BFPRINT00/ 01. Rev\_19/09.