

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

BF PRINTFATTY è un film in poliuretano termotrasferibile stampabile con inchiostri a base solvente, ecosolvente e latex, con alto spessore che ha lo scopo di dare tridimensionalità alla grafica. Questo materiale è consigliato per applicazioni di loghi o grafiche semplici su materiali quali cappellini, felpe, con consistenza.

Il supporto in poliestere adesivo garantisce perfetta stabilità durante le fasi di stampa. Dopo il taglio e la sfridatura, il prodotto può essere posizionato sul capo prelevandolo con il BF MYLAR, che va poi rimosso a caldo.

Si consiglia di lasciare asciugare per 8 ore prima di procedere al taglio.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

- Stampare il PRINTFATTY nel medesimo verso (non speculare)
- Lasciar asciugare la stampa per 8 ore
- Tagliare il BF PRINTFATTY con lama 60° laser
- Spellicolare il BF PRINTFATTY e rimuovere le parti in eccesso
- Posizionare il film BF MYLAR sulla stampa e rimuovere le bolle d'aria
- Staccare la stampa dal supporto
- Accendere la pressa e portare la temperatura a 150°C
- Sistemare il tessuto sul piatto della pressa
- Posizionare la grafica frontale con il film di BF PRINTFATTY sul tessuto
- Pressare a 150°C per 15 secondi
- Rovesciare il capo e pressare altri 15 secondi a 150°C
- Rimuovere il film BF MYLAR a caldo

DIMENSIONI STANDARD

- H 150 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 100 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 75 cm => lunghezze disponibili: 25 mt (su richiesta)
- H 50 cm => lunghezze disponibili: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (standard)

SUGGERIMENTI DI UTILIZZO

- Tessuti indicati: organici, sintetici, misti
- Possibilità di taglio di particolari fino a 2,0 cm

DATI TECNICI

Film:	PU / poliuretano
Spessore:	750 μ (±5%)
Supporto:	PET adesivo

APPLICAZIONE

Temperatura:	150°C - 305° F
Tempo:	15" + 15"
Pressione:	bassa / 2,0 bar – 30 PSI

RIMOZIONE DEL LINER

A caldo

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio:	12 ore dopo l'applicazione
Temp. massima:	40° C
Lavaggi a secco:	NO
Ammorbidente:	NO
Candeggina:	NO
Asciugatrice:	NO

INDICAZIONI DI SICUREZZA:

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex raccomanda vivamente di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione. La presente scheda tecnica è da ritenersi valida per i seguenti prodotti: BF PRINTFATTY. Rev_19/09.