



FIVE BFPRINT00

FIVE BFPRINT01

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El FIVE BFPRINT00 (brillante) y el FIVE BFPRINT01 (mate) 1 son películas opacas de poliuretano blanco imprimibles con tintas solventes, eco-solventes y látex adecuadas para transferencia de calor EN SOLO 4 SEGUNDOS en telas de algodón, poliéster y prendas acrílicas.

Gracias a su liner adhesivo de poliéster hasta los logos y letras mas pequeños pueden ser cortados fácilmente por cualquier maquina de corte después de la impresión.

Se recomienda el uso del BF MYLAR como película de aplicación y como protección durante el planchado.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

- Imprimir sobre el FIVE BFPRINT00/01.
- Es recomendado esperar 8 horas antes de proceder al corte.
- Cortar el FIVE BFPRINT00/01 con una cuchilla de 45 °.
- Limpiar el FIVE BFPRINT00/01 y remover cualquier exceso de material.
- Colocar la película de BF MYLAR sobre el grafico y remover cualquier burbuja de aire.
- Remover el grafico del liner adhesivo original.
- Precalear plancha de calor a 140°C.
- Colocar la prenda en la platina inferior de la plancha de calor.
- Colocar grafico de FIVE BFPRINT00/01 sobre la prenda.
- Planchar a 140°C por 4 segundos.
- Remover el BF MYLAR caliente.

DIMENSIONES

- Altura de 150 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 100 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 75 cm => largos disponibles: 25 mt (disponible bajo pedido)
- Altura de 50 cm => largos disponibles: 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt (estándar)

TIPS DE APLICACION

- Fibras Recomendadas: orgánicas, sintéticas, mezclas.
- Se pueden cortar diseños de 0.1 cm.
- No requiere recubrimiento con Teflón durante el planchado.

INFORMACION TECNICA

Película:	PU/ Poliuretano
Grosor:	80 μ (±5%)
Liner:	Adhesivo/Poliéster

APLICACION

Temperatura:	140°C - 285° F
Tiempo:	4"
Presión:	media - 3,5 bar - 50 PSI

LIMPIEZA DEL LINER

Caliente

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Primera Lavada: 12 horas después de la aplicación.
 Temperatura Máxima: 40° C
 Tintorería: NO
 Suavizante: NO
 Blanqueador: NO
 Secadora: NO

AVISO DE SEGURIDAD

Los valores informados en este documento son valores promedio según lo probado en condiciones normales en nuestro laboratorio. No podemos proporcionar una garantía con respecto a la información mencionada anteriormente en esta página.
 Debido a posibles variaciones en la producción de prendas, B-FLEX recomienda probar el material antes de todas las aplicaciones. Esta ficha técnica es valida para los siguientes productos:
 FIVE BFPRINT00/01. Rev_2019/09_EN